

FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA: CUARZO HUMEDO
DENOMINACIÓN: ARENA SILICEA

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

mm	% RETENIDO
	GRANITO 1-5
5	
3	<5
2	5-15
1,4	10-20
1	20-30
0,7	15-25
0,5	10-15
0,4	<10
0,25	<10
0,125	
0,063	
FONDO	<5

CARACTERISTICAS QUIMICAS

	GRANITO 1-5
	%
SiO ₂	>98
TiO ₂	<0.1
CaO	<0.1
K ₂ O	<0.1
Fe ₂ O ₃	<0.1
Al ₂ O ₃	<1.2