



**MORENO DE
PAZ, S.A.**

ARENAS ESPECIALES DE SILICES Y CUARZO



FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA: **CUARZO HUMEDO**
DENOMINACIÓN: **ARENA SILICEA**

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

| mm | % Rechazo |
|-------|-----------|
| | P40 |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1,4 | |
| 1 | |
| 0,7 | <1 |
| 0,5 | <5 |
| 0,4 | 10-20 |
| 0,25 | 30-40 |
| 0,125 | 30-40 |
| 0,063 | <15 |
| FONDO | <5 |

CARACTERISTICAS QUIMICAS

| | P40 % |
|--------------------------------|----------|
| SiO ₂ | >95 |
| TiO ₂ | <0.1 |
| CaO | <0.1 |
| K ₂ O | <1.15 |
| Fe ₂ O ₃ | <0.1 |
| Al ₂ O ₃ | <2 |